



## 油墨耗材系列

### PY PY系列丝印油墨



#### 产品详细信息

产品详细信息	
应用范围	特别适于预处理PE、PP和硬性PVC印刷。若添加硬化剂PUH、PEMH或HT1，还可用于印刷热固性塑料、金属、涂漆承印物，而且其化学、机械耐性和附着力通常会增强。用于处理过的PE、PP、硬质PVC，及各种塑胶材料。适于容器表面快速印刷。
特性	<p>1 干燥 这是一种物理干燥很快的油墨。20 温度条件下20-30分钟可干燥。若为了适于加印，可采用在50 的隧道式干燥机中干燥30-60秒。上述干燥时间还因墨膜厚度、是否添加硬化剂及硬化剂的类型、干燥条件和所采用的辅助剂而异。</p> <p>注意：若是加印，或采用了硬化剂，油墨的干燥速度会减慢。</p> <p>2 耐褪色性 PY系列油墨含有耐风蚀性强的连接剂，这种连接剂中有耐褪色性强的颜料。但020，026，032，064和067除外。</p> <p>3 抗压性 在适当完全干燥之后，墨膜呈很好的附着性、耐刮耐磨性和抗粘着性，还对油质、油脂、稀释酸和底料、酒精有抗性。对于表面稳定性、附着性和耐化学性要求较高的情况，我们建议在PY油墨中添加10%的硬化剂PUH、PEMH或HT1。硬化剂HT1是一种热反应性异氰酸盐硬化剂，须在150 的烘炉中烘烤30分钟。</p>